



## PRIMER BRÜT BETON ASTARI

### TANIM

Akrilik kopolimer esaslı, yüzey doldurucu özellikli, mineral katkı, pigmentli (kırmızı tonlu) hafif dokulu (pürüzlü) brüt beton astarıdır.

### ÖZELLİKLER

İç ve dış cephe yüzeylerde, tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere yapışmasını sağlayan, çalışma sürecini kolaylaştıran astardır.

### UYGULAMA VE UYGULANACAK YÜZEYLER

Su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva altına, aderansı ve çalışma süresini artırmak amacıyla astar olarak kullanılır. Viola Prima Brüt Beton Astarı uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Viola Prima Brüt Beton Astarı tek kat olarak rulo ile uygulanır. Viola Prima Brüt Beton Astarı uygulandıktan 6 saat sonra alçı uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Viola Prima Brüt Beton Astarı uygulamasından sonra en geç 7 gün içinde mutlaka sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.

### İNCELTME ORANI

Uygulanacak yüzeyin emiciliğine bağlı olarak %10 oranında su ile inceltmesi önerilir.

### KURUMA SÜRESİ

23±2°C'de Kuruma süresi 24 saattir.

### SARFIYAT

Tek kat uygulama için 4-6m<sup>2</sup>/Kg'dir.

### DEPOLAMA

5-35°C aralığında depolanan ve direkt güneş ışığı almayan ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlar için ortalama depolama süresi 2 yıldır.

### AMBALAJ

3,5 Kg.,12Kg., 20 Kg.

### TAŞIMA BİLGİSİ

Karayolu taşımacılığı (ADR) ve Deniz yolu taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

### GÜVENLİK UYARILARI

**S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

**S24/25:** Göz ve cilt temasından sakınınız.

**S26/28:** Göz ve cilt temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

**S29:** Kanalizasyona boşaltmayın.

**S46:** Yutulması halinde hemen doktora başvurun. Kabı veya etiketi gösterin.