



PRIMER İZOBİNDER UNIVERSAL ASTAR

TANIM

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, dolgunsuz, şeffaf görünümlü iç ve dış cephe astarıdır.

ÖZELLİKLER

Binaların iç ve dış yüzeylerinde sıva, beton, brüt beton, gaz beton, eternit, alçı gibi her türlü boyalı ve boyasız ham yüzeylerde güvenle kullanılır.

UYGULAMA VE UYGULANACAK YÜZEYLER

Uygulamaya başlamadan önce yüzey serbest kum, toz ve yağ gibi yapışmayı azaltıcı maddelerden arındırılmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylerde 21 gün (20°C'de) sıvanın prizlenmesi için beklenmelidir. Uygulanacak yüzeyin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeydeki çatlaklar mastik, çukurlar ve kırıklar yüzey tamir harçları ve/veya macunlarla düzeltilmelidir. Brüt betonlarda, yüzeydeki mevcut kalıp ayırıcı yağlar etkisiz hale getirilmelidir. Yüzeyde kabarmış, gevşek haldeki eski boyalar kazınarak yüzeyden uzaklaştırılmalı ve gereken yerler zımparalanmalıdır. Uygulama yüzeyi sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır.

İNCELTME ORANI

Alçı sıva yüzeyler için 1'e 1 , kara sıva yüzeyler için 1'e 7 oranında su ile inceltilmesi önerilir.

KURUMA SÜRESİ

23±2°C'de tam kuruma süresi 24 saattir. Viola Prima Primer İzobinder Üniversal Astar uygulamasından 3-4 saat sonra son kat boya uygulaması yapılmalıdır.

SARFIYAT

1 kat olarak 20-140 m² /Lt.

DEPOLAMA

5-35°C aralığında depolanan ve direkt güneş ışığı almayan ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlar için ortalama depolama süresi 1 yıldır.

AMBALAJ

0.700 L., 2.5 L., 7.5 L., 15 L.

TAŞIMA BİLGİSİ

Karayolu taşımacılığı (ADR) ve Deniz yolu taşımacılığı (IMDG) kapsamına girmemektedir.

GÜVENLİK UYARILARI

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız.

S26/28: Göz ve cilt temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurun. Kabı veya etiketi gösterin.